



# G NATURE



НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА И КРАСКИ

## МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ 255 Hartwachsöl

Износостойчивое масло с твердым воском для окраски деревянных полов и других впитывающих деревянных поверхностей внутри помещения. Может применяться для первоначальной окраски и для обновления поверхности. Подходит для обработки хвойных и лиственных европейских пород древесины. Подходит для обработки всех типов хвойных и лиственных европейских пород древесины. При обработке древесины тропических пород следует учесть, что впитывающая способность таких поверхностей и время высыхания краски на них могут отличаться от заявленных.



## ЧТО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:



Расход продукта:  
В один слой 20 м<sup>2</sup>/л  
В два слоя 15 м<sup>2</sup>/л



Для быстрой окраски:  
Щетка для пола



Для очистки кистей  
и валиков используйте:  
РастворительGNature140

### ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ:

Убедитесь, что древесина прочная и сухая. Удалите старую краску и очистите поверхность от грязи и жира. Для равномерной окраски, древесину рекомендуется отшлифовать наждачной бумагой в несколько этапов от грубого до тонкого, абразивом от P80 до P120. Производите шлифование вдоль волокон, стараясь не оставлять царапин. Затем тщательно удалите пыль.

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Для высыхания натуральных масел необходим кислород. Обеспечьте хорошую вентиляцию и приток свежего воздуха при окраске и сушке. Время высыхания окрашенной поверхности 16-24 часа; окончательная прочность покрытия наступает через 7-10 дней. Обязательно ознакомьтесь с Техническими данными на [www.gnature.ru](http://www.gnature.ru)



#### ШАГ 1:

##### ОКРАСКА ПЕРВЫМ СЛОЕМ:

Перемешайте масло. Нанесите щеткой для пола, плотной кистью или валиком тонким, равномерным слоем, не оставляя разводов и подтеков. Масло не должно заполнять выемки, стыки и фаски т.к. это существенно увеличит время высыхания продукта.

#### ШАГ 2:

##### ОКРАСКА ВТОРЫМ СЛОЕМ:

Приступайте к повторной окраске не ранее чем через 16-24 часа. Нанесите второй слой масла таким же способом, как первый. Непосредственно после работы, инструмент очистить растворителем GNature Арт. № 140, затем промыть в теплом мыльном растворе и чистой воде.

