

# GNature 275 Bootslack

## Лак для яхт

Для внешних работ

**Износоустойчивый и высокоэластичный глянцевый лак из натуральных масел и смол для защиты древесины от чрезвычайных погодных условий и воздействия пресной и морской воды.**

- Обладает отличными адгезионными и проникающими свойствами
- Не требует перешлифовки при обновлении
- Сохраняет поверхность эластичным в течение многих лет
- Глянцевый блеск
- Соответствует стандарту безопасности для поверхности детских игрушек DIN EN 71, ч. 3

### Назначение

Износоустойчивый и высокоэластичный глянцевый лак применяется для окраски палуб, лодок, яхт (выше и ниже ватерлинии), причалов, садовой мебели и влажных помещений (кухни, ванные комнаты, душевые). Не требует перешлифовки при обновлении. Одобен для окраски детских игрушек в соответствии с DIN EN 71 часть 3.

### Технические данные

**Состав** Термически обработанная смесь натуральных масел, канифоль, алифатические углеводороды, сиккатив на основе железа. Содержание ЛОС в продукте максимум 450 г/л. Предельное значение по нормам ЕС - 700 г/л (категория f/Lb 2010).

**Цвет** Не колеруется по каталогу

**Блеск** Глянцевый блеск

**Подготовка поверхности** Поверхность должна быть прочной, очищенной от грязи, пыли и жира. Максимальная поверхностная влажность древесины 14%/ Старые лакокрасочные покрытия, а также отслаивающиеся участки поверхности древесины следует удалить. Крупные смоляные карманы рекомендуется вырезать или выжечь. Породы древесины, которые подвержены гниению, образованию плесени и синевы, рекомендуется обработать защитным грунтом-маслом Gnature 870.

Для наилучшего результата окраски поверхность рекомендуется отшлифовать. Шлифование следует производить в несколько этапов, используя абразивные материалы от грубого до тонкого. Старайтесь не оставлять следов (царапин, рисок) - при обработке цветным маслом данные дефекты могут проявиться.

Окончательное шлифование рекомендуется выполнять абразивом P150.

### Применение

При нанесении основного слоя лак тщательно перемешать и разбавить 10-20% растворителя Gnature 140. Продукт нанести равномерным тонким слоем кистью, валиком или распылителем. Через 12-24 часа рекомендуется произвести промежуточное шлифование. Для надежной защиты поверхности и достижения наилучшего результата окраски, необходимо нанести ещё минимум 2 тонких равномерных слоя неразбавленного лака для яхт. На сильно впитывающих поверхностях рекомендуется нанесение третьего слоя лака.

**Важно:** Результат окраски всегда зависит от породы древесины и качества подготовки поверхности, поэтому всегда проводите предварительные

испытания! При обработке и сушке обеспечьте хорошую вентиляцию воздуха! Во время применения и высыхания продукта, температура окружающей среды не должна быть ниже +14°C! В процессе обработки и высыхания не допускать попадания воды, грязи и прямых солнечных лучей.

**Время высыхания**

При нормальных условиях (t +20°C и относительной влажности 55%) поверхность высыхает через 12-24 часа. При низких температурах, высокой влажности воздуха, или нанесении избыточного количества продукта, время высыхания возрастает. Для высыхания требуется достаточное количество кислорода, потому необходимо обеспечить циркуляцию и приток свежего воздуха в помещение. Окончательная прочность поверхности наступает через 7-10 дней.

**Расход**

Для шлифованной или строганой поверхности примерно составляет: в один слой ок. 11 м<sup>2</sup>/л

В зависимости от впитывающей способности древесины и качества обработки поверхности, расход продукта может отличаться от заявленного.

**Очистка инструмента**

Непосредственно после работы инструменты промыть растворителем далее промыть в теплом мыльном растворе и чистой воде.

**Хранение**

Хранить в недоступном для детей незамерзающем месте в плотно закрытой таре предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности продукта в невскрытой таре не менее 5 лет. Во избежание образования пленки на поверхности продукта, после применения рекомендуется перелить краску в емкость меньшего объема, чтобы снизить контакт с воздухом, и плотно закрыть крышкой.

**Меры предосторожности**

Хранить материалы, пропитанные продуктом, такие, как тряпки, губки, пэды и одежду в воздухонепроницаемых контейнерах. Либо прополоскать, расправить и высушить на негорючей поверхности (риск самовозгорания). Сам продукт не является самовозгораемым, но является горючим. Не давать детям. При работе рекомендуется использовать защитные перчатки. Использовать только в проветриваемых помещениях. Не допускать попадания в окружающую среду. Для информации обращаться к специальным инструкциям / информационным листкам по безопасности. Во время работы обеспечить оптимальную защиту кожи. Во время шлифования одевайте респиратор. Содержащиеся натуральные компоненты могут вызывать специфический запах.

**Утилизация**

Контейнеры очистить кистью и отдать на специальную переработку.

**Пожалуйста, обратите внимание! Важно!**

Данная техническая информация и рекомендации по применению продукта составлены на основе лабораторных исследований и практического опыта применения. При необходимости отойти от этих рекомендаций, необходимо заранее проконсультироваться с техническим отделом компании G-Nature по телефону: 8 (800) 775 32 55.

Все общие строительные Правила и Нормы должны быть соблюдены. Тем не менее, из-за различных условий, от нас не зависящих: транспортировка продукта, хранение, использование различных типов поверхности и древесины для обработки, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. Мы настоятельно рекомендуем потребителю всегда проводить предварительное испытание (тестирование) продукта на своих образцах поверхности, для проверки пригодности данного продукта к предполагаемому использованию. Необходимо ознакомиться со всеми соответствующими правилами и нормами прежде, чем приступить к работе и использованию данной продукции. Результаты в различных условиях внешней среды могут отличаться. Настоящая техническая редакция заменяет все предыдущие данные.